



Bioraum GmbH

Zienkener Str. 8a
79379 Müllheim
Fon 07631 1832 620
Fax 07631 1832 999

www.kreidezeitshop.de
info@kreidezeitshop.de

Was Wofür ...?

Putze im Innenbereich

Die Produkte sind auf
kreidezeitshop.de verlinkt 1/3

Untergrund	Untergrundvorbereitung / Grundierung	Schlussbeschichtung
> ehem. tapezierte Putze > Mischuntergründe <i>alte Putze mit Ausbesserungen, Spachtelstellen, Kabelschlitzen, Strukturunterschieden</i>	1. alten Tapetenkleister gründlich abwaschen 2. Kaseingrundierung 3. einlagig mit Schlussbeschichtungsputz vorputzen, komplett trocknen lassen; bei baudynamischen Rissen Glasfasergliedermatte einbetten	> Marmor Faserputz > Kalk Haftputz > Kalk Haftputz fein > Kalkglätte > Weichfaserputz
> Gips-, Kalkgipsputz > Kalk-, Kalkzement-, Zementputz > Gipsspachtel <i>vollflächig gespachtelt</i> > Beton <i>neu / unbehandelt</i> <i>Bei Beton besonders auf Schalölrückstände achten (Benetzungsprobe, ggf. entfernen)</i>	Kaseingrundierung oder Vega Grundierung	> Marmor Faserputz > Kalk Haftputz > Kalk Haftputz fein > Kalkglätte > Weichfaserputz
> Lehmputz <i>neu / unbehandelt</i> <i>Bitte lassen Sie sich von uns objektbezogen beraten.</i>	1. Kaliwasserglas (1:3 Verdünnung) zur Festigung 2. Kaseingrundierung oder Vega Grundierung	> Marmor Faserputz > Kalk Haftputz > Kalk Haftputz fein > Kalkglätte > Weichfaserputz
> saugfähige Ziegel > Kalksandstein	1. Kaseingrundierung oder Vega Grundierung 2. Kalk Haftputz vollflächig als Ausgleichsschicht, komplett trocknen lassen	> Marmor Faserputz > Kalk Haftputz > Kalk Haftputz fein > Kalkglätte > Weichfaserputz



Bioraum GmbH

Zienkener Str. 8a
79379 Müllheim
Fon 07631 1832 620
Fax 07631 1832 999

www.kreidezeitshop.de
info@kreidezeitshop.de

Was Wofür ...?

Putze im Innenbereich

Die Produkte sind auf
kreidezeitshop.de verlinkt 2 / 3

Untergrund	Untergrundvorbereitung / Grundierung	Schlussbeschichtung
> Gibskarton Gipsfaserplatten <i>mit Amierungsstreifen fugenverspachtelt mindestens Q2</i>	> bei weißer Schlussbeschichtung: Kaseingrundierung oder Vega Grundierung > bei pigmentierter Schlussbeschichtung: Grundspachtelung mit Schlussbeschichtungsputz (min. 2mm) und komplett durchtrocknen lassen	> Marmor Faserputz > Kalk Haftputz > Kalk Haftputz fein > Kalkglätte > Weichfaserputz
> Gibskarton Gipsfaserplatten <i>ohne Amierungsstreifen fugenverspachtelt mindestens Q2</i>	1. Kaseingrundierung oder Vega Grundierung 2. Grundspachtelung mit Schlussbeschichtungsputz, Glasfasergittermatte einbetten und komplett durch- trocknen lassen	> Marmor Faserputz > Kalk Haftputz > Kalk Haftputz fein > Kalkglätte > Weichfaserputz
> Latexfarben, Dispersionsfarben, Fliesen, Ölsockel, Glasfasertapete	<i>Bitte lassen Sie sich objektbezogen beraten.</i>	<i>Bitte lassen Sie sich objekt- bezogen beraten.</i>
> Raufaser > Papiertapeten > Kunststofftapeten > Vinylschaumtapeten	zum Verputzen ungeeignet, besser Tapete entfernen und Putzaufbau auf dem darunter liegenden Putz, oder Tapete streichen mit Kreidezeit Wandfarben	
> Porenbeton > Calciumsilikatplatten > porosierte Leichtziegel	Zum direkten Verputzen ungeeignet, 1. Spezialprodukt für Porenbeton oder Calciumsilikat 2. Kaseingrundierung oder Vega Grundierung alternativ nur bei Porenbeton: 1. Kaseingrundierung oder Vega Grundierung 2. Kalk Haftputz 2-lagig "nass in nass" mit Armierung	> Marmor Faserputz > Kalk Haftputz > Kalk Haftputz fein > Kalkglätte > Weichfaserputz



Bioraum GmbH

Zienkener Str. 8a
79379 Müllheim
Fon 07631 1832 620
Fax 07631 1832 999

www.kreidezeitshop.de
info@kreidezeitshop.de

Was Wofür ...?

Putze im Innenbereich

Die Produkte sind auf
kreidezeitshop.de verlinkt 3 / 3

Untergrund	Untergrundvorbereitung / Grundierung	Schlussbeschichtung
> OSB > Spanplatten	<i>Zum direkten Verputzen ungeeignet.</i> 1. Verbindungen nach Herstellerangaben verspachteln und armieren. 2. dann tapezieren mit Papiertapeten oder Papiervlies 3. streichen mit Kreidezeit Wandfarben oder Streichputzen	
	> mit Gipskarton oder Gipsfaserplatten überplanken (weitere Schritte siehe Untergrund Gipskarton- Gipsfaserplatten)	
> Weichfaserplatten	1. Grundbeschichtung nach Herstellerangaben mit Armierung 2. Kaseingrundierung oder Vega Grundierung	> Marmor Faserputz > Kalk Haftputz > Kalk Haftputz fein > Kalkglätte > Weichfaserputz

Zur Abtönung beachten Sie bitte die Farbkarten „Wandfarben und Putze“ (gedruckte Flyer oder Originalaufstriche).

Bei allen Untergründen, von denen zuvor Tapeten entfernt wurden, müssen Tapetenleimreste gründlich abgewaschen werden. Sonst können Folgeanstriche abplatzen, bzw. alter Tapetenleim farblich durchschlagen.

Zur Verarbeitung sind die aktuellen Produktinformationen zu beachten. Diese finden Sie im Internet unter den jeweiligen Produkten:
www.kreidezeitshop.de oder als Ausdrucke bei Warenabholung direkt bei uns. Sprechen Sie uns darauf an.

Stand: 10. 09. 2018